

安全性試験結果

中国国家食品药品监督管理局济南医疗器械品质监督检验中心にて検査実施

検測項目		安全範囲	検査結果	結論
生物性能	皮膚感作性試験	過敏反応無し	致敏率: 0%	合格
	急性全身毒性試験	急性全身毒性反応無し	毒性反応無し	合格
	溶血試験	溶血率<5%	溶血率: 0.0%	合格
	皮内刺激試験	应无皮内刺激	无刺激反应	合格
	AMES（致癌性）試験	应为阴性结果	結果为阴性	合格
	肌肉植入試験	组织相溶性应良好	组织相溶性良好	合格
	细胞毒性試験	细胞毒性反应应不大于1级, 细胞形态应正常	0—5級分级: 1級	合格
化学性能	干燥失重%	不应超过2.0	0.8	合格
	微量元素 mg/kg	鉛 ≤5	0.4	合格
		カドミウム ≤5	未検出	
		砒素 ≤5	符合要求	
		クロム ≤10	未検出	
	鉄 ≤10	0.2		
	重金属 mg/L	≤1	<1	合格
	酸碱度 PH	与空白液 PH 値之差不得超过1.5	0.8	合格
	過酸化物 mL	与空白液消耗硫代硫酸ナトリウム溶液 体积之差不得超过0.2	0.1	合格
	還元物質 mL	与空白液消耗高锰酸钾溶液 体积之差不得超过3.0	0.05	合格
	蒸発糟%	≤0.01(蒸馏水)	0.01(-)	合格
		≤3.0(正己烷)	2.3	合格
	紫外線吸光度 (220nm~340nm)	≤0.4	0.1	合格
物理性能	肉眼	肉眼で見る不純物混在無し	符合要求	合格
		外表面平坦、清潔、圆滑,	符合要求	合格
		手触り柔軟	符合要求	合格
	硬度 (邵尔A型)	35~55	49	合格
	抗撕强度 KN/m	>29.4	46.7	合格